

Rostlos
glücklich...®



Deox C Entrosterbad

Korrosionsschutz-Depot, Dirk Schucht
Friedrich-Ebert-Str. 12, D-90579 Langenzenn
Beratung: +49 (0) 9101 - 6801,
Bestellung: - 6845; Fax: - 6852
www.korrosionsschutz-depot.de



KORROSIONSSCHUTZ®
DEPOT

Anwendung

Deox C ist ein Granulat zum Ansetzen eines Entrosterbades mit 5-20 Liter Flüssigkeit.

Deox C schafft mit Hilfe von organischen Verbindungen eine komplett rostfreie Oberfläche.

Deox C wird mit 4-19 Liter Wasser angemischt. In dieses Bad kann man grob entrostete Teile ca. 12 bis 72 Stunden zur Entrostung einlegen. Auch Bäder mit hoher Verdünnung (z.B. 1 kg Granulat plus 19 Liter Wasser) sind sehr effektiv. Danach wird die Oberfläche mit (viel) Wasser und einer Drahtbürste abgewaschen. Sollten die Teile noch nicht rostfrei sein, legt man sie einfach noch weiter im Bad ein. Nicht für Hohlräume geeignet!

Im Vergleich zu Fedox ist Deox C sparsamer und schneller in der Anwendung, ansonsten ist die Anwendung identisch. Deox C ist säurefrei.

Hinweis

Eine Anwendung unserer Rostentferner wie Pelox RE, Deox Gel, Deox C, Rust Blast, Metal Prep oder Fedox in KFZ-Hohlräumen ist nicht zu empfehlen, da die nur sehr dünn aufsprühbaren Schichten relativ schnell antrocknen, somit die Wirkung schnell nachlässt und auch kaum kontrollierbar ist. Zudem lassen sich die angetrockneten Schichten nur unzureichend abwaschen, was zu einer nicht brauchbaren Anhaftung der nachfolgenden Beschichtung führt.

